



enostavna
vgradnja



klima
prostora



zrakotesnost



okolju
prijazno

UNI TAPE



- lahko se ga pretrga z rokami
- velika začetna moč lepljenja
- vodotesno lepilo
- majhna vsebnost izpustov

DELI ZA IZVEDBO SISTEMA ZRAKOTESNE RAVNINE



DB+

1.1.1.



DS+

1.1.3.



ORCON CLASSIC

1.2.3.



VD+

1.1.2.

MATERIAL

Št. art.	EAN	Dolžina	Širina	E/Krt	E/Paleta
10000000034	4026639016539	30 m	6 cm	10	48
100000002219	4026639016546	30 m	6 cm	20	24

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	Vrednost
nosilec	poseben papir z armirno učvrstitvijo
ločilni trak	silikoniziran papir
temperaturna obstojnost	dolgotrajno od -40 °C do +90 °C
obdelovalna temperatura	od -10 °C
barva	svetlo modra
skladiščenje	24 mesecev, na hladnem in suhem

PODLAGA

Pred lepljenjem je podlago treba pomesti oz. obrisati s krpo. Na premrzlih podlagah lepljenje ni mogoče. Na materialih, ki jih želite zlepliti, ne smejo biti nelepljive snovi (npr. maščobe ali silikon). Imeti morajo zadostno nosilnost.

Lepilni trak zagotavlja trajno zrakotesnost na vseh pro clima notranjih koprenah (parnih zaporah, zrakotesnih in vodoodpornih koprenah) in na PE-, PA-, PP- ter aluminijastih folijah. Stike in priključke lahko ustvarite na pooblanem ali polakiranem lesu, trdih umetnih masah oz. kovinah (npr. ceveh, oknih, itd.) in trdih lesno-vlaknenih ploščah (ivernih, OSB in BFU).

Najboljšo varnost konstrukcije zagotavljajo visoko kvalitetne podlage. Ustreznost podlage morate preveriti na lastno odgovornost. Priporočamo poskusna lepljenja. UNI TAPE 4 cm uporabljajte samo za lepljenje na trde podlage (npr. pri vzdolžnem polaganju na špirovce).

PODROČJE UPORABE

UNI TAPE skrbi za trajno zrakotesno in varno lepljenje preklopnih spojev parnih zapor in zrakotesnih kopren ter njihovih priključkov v notranjih prostorih. Uporaben tudi za zlepljanje stikov lesno-vlaknenih plošč. Zlepljenja ustrezajo standardom DIN 4108-7, SIA 180 in ÖNorm B8110-2.



P | R | O | f | O | R | M

Specialisti za lesno gradnjo

Proform d.o.o.

Zapuže 16 a,

SI-4275 Begunje na Gorenjskem

m: +386 (0)40 366 125

t: +386 (0)4 533 39 40

f: +386 4 533 40 15

info@proform.si

www.proform.si