enostavna vgradnja | klima prostora | zrakotesnost | okolju prijazno

ECO COLL

- dobro omoči podlago
- ekološko lepilo zagotavlja trajno nepredušnost gradbene lepenke
- pritisna letev ni potrebna
- uporabno tudi na rahlo vlažnih površinah

Deli za izvedbo sistema zrakotesne ravnine

DB+

1.1.1.

DS+

1.1.3.

UD strešna plošča

4.2.3.

SYS TEM NK

3.1.1.

MATERIAL

Št. art.	EAN	Oblika	Vsebina	Dolžina nanosa	E/Krt	E/Paleta
1000000057	4026639016201	kartuša	300 ml	5 mm nanos ~ 15 m 8 mm nanos ~ 6 m	20	60
1000000058	4026639016034	cevna folija	600 ml	5 mm nanos ~ 30 m 8 mm nanos ~ 12 m	12	60

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	Vrednost
material	nar. lateks, gradb. smola, kazein, smukec, celuloza, voda
temperaturna obstojnost	dolgotrajno do maksimalno +40 °C
obdelovalna temp.	od -10 °C
shranjevanje	hraniti nad temperaturo zmrzali
skladiščenje	24 mesecev, nad lediščem, na hladnem in suhem

PODLAGA

Pred lepljenjem je podlago treba pomesti oz. obrisati s krpo. Mineralne površine (omet ali beton) lahko postanejo rahlo vlažne. Na premrzlih podlagah lepljenje ni mogoče.Na materialih, ki jih želite zlepiti, ne smejo biti nelepljive snovi (npr. maščobe ali silikoni). Imeti morajo zadostno nosilnost, sicer jih morate mehansko pričvrstiti (s pritisno ploščo), kot v primeru peskanih podlag.
Lepilo drži trajno na pro clima parni zapori iz lepenke DB+. Priključke lahko ustvarite na mineralnih podlagah (npr. ometu ali betonu), pooblanem ali polakiranem lesu, trdih umetnih masah oz. nerjavnih kovinah (npr. ceveh, oknih, itd.) in trdih lesno-vlaknenih ploščah (ivernih, OSB, BFU, MDF). Predhodno preverite ustreznost podlage. Priporočamo tudi poskusna lepljenja, ki jih morate na lastno odgovornost izvesti na objektu.

PODROČJE UPORABE

Trajno zrakotesno lepljenje parnih zapor in zrakotesnih kopren iz gradbene lepenke (npr. pro clima DB+) kot tudi delov, kjer se kopreni prekrivata, ter zagotavljanje priključkov na primernih površinah, kot je opisano v uporabniških navodilih. Zlepljenja ustrezajo zahtevam DIN 4108-7, SIA 180 in ÖNorm B8110-2.

© 01/2012 Proform d.o.o. Vse pravice pridržane.

P|R|O|f|O|R|M
Specialisti za lesno gradnjo

Proform d.o.o.
Zapuže 16 a,
SI-4275 Begunje na Gorenjskem

m: +386 (0)40 366 125
t: +386 (0)4 533 39 40
f: +386 4 533 40 15

info@proform.si
www.proform.si