



vremenska
odpornost



enostavna
vgradnja




klima
prostora

SOLITEX WA



- štiti konstrukcijo pred vremenskimi vplivi
- za stene z lesenimi opaži
- moderen videz črne stene za lesenim opažem

DELI ZA IZVEDBO SISTEMA ZRAKOTESNE RAVNINE



TESCON VANA

1.2.2.



TESCON INVIS

1.2.2.



DUPLEX

1.2.6.



ORCON CLASSIC

1.2.3.

MATERIAL

Št. art.	EAN	Dolžina	Širina role	Površina	Teža role	E	E/Paleta
10000000027	4026639011947	50 m	1,50 m	75 m ²	11 kg	1	20
10000000028	4026639011336	50 m	1,50 m	75 m ²	11 kg	1	20

TEHNIČNI PODATKI

Material	Vrsta materiala	
koprena	PP-mikrovlakna	
Lastnost	Standard	Vrednost
barva		črna
teža	DIN EN 1849-2	100 g/m ²
temperaturna obstojnost		-40 °C do +100 °C
μ	DIN EN 1931	22
debelina	DIN EN 1849-2	0,45 mm
prep. vod. pare (Sd)	DIN EN 1931	0,01
požarne lastnosti	DIN EN 13501-1	E
izp. vrem. vpl.		3 mesece
vodotesnost	EN 13111	vodotesna, W2 ustreza
maks. natezna sila vzd./preč.	DIN EN 12311-1	190 N/5 cm / 145 N/5 cm
raztezek vzd./preč.	DIN EN 12311-1	80 % / 85 %
obstojnost na trganje vzd./preč.	DIN EN 12310-1	145 N / 110 N
odpornostna umetno staranje	EN 1297 / EN 12961	ustreza

POSEBNOSTI

Stenska opažna koprena, odporna na trganje, z visoko tesnilnostjo, ki zagotavlja celovito toplotno izolacijo.

Med gradnjo štiti konstrukcijo pred vremenskimi vplivi. Primerna za konstrukcije z visečimi zračnimi opaži

(največ 2 cm vmesnega prostora, najmanj 2 cm prezračevalnega prostora med kopreno in opažem).

PODROČJE UPORABE

Za zunanje vetrno tesnjenje sten. Polaga se za opaž, na lesno-vlaknene plošče in na vse blazinaste ter ploščate toplotne izolacije. V primeru viseče fasade jo položimo 2 cm za opažem. Opaž je položen na razmik do 2 cm med posameznimi deskami ali letvami, kar preprečuje direktno osonečenje koprene.



P | R | O | f | O | R | M
Specialisti za lesno gradnjo

Proform d.o.o.
Zapuže 16 a,
SI-4275 Begunje na Gorenjskem

m: +386 (0)40 366 125
t: +386 (0)4 533 39 40
f: +386 4 533 40 15

info@proform.si
www.proform.si